

Woodfill-Reparaturspachtel

7519

Univerzálny dvojzložkový tmel na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Univerzálny použiteľný dvojzložkový polyesterový tmel na vyrovnávanie defektov na dreve. Špeciálne vyvinutý na veľké a malé opravy dreva z veľkosťou od 3 do 30 mm, s minimálnym zmršťovaním pri schnutí, vysokou elasticitou, veľmi dobrou spracovateľnosťou a veľmi dobrou brúsiteľnosťou.

Oblasti použitia



Rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri aj interiéri, ako napr. drevené okná alebo vchodové dvere.

Nevhodný ako plošný tmel!

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Vytvrdzovacia reakcia sa teplom zrýchľuje, chladom spomaľuje.
- Rovnako ako všetky polyesterové tmely tvrdne rýchlejšie v hrubých vrstvách ako v nízkych vrstvách. Rýchle vytvrdzovanie od cca 3 mm.
- Woodfill-Reparaturspachtel sa dávkuje pomocou špeciálneho dávkovacieho zariadenia Woodfill.
- Obidve zložky sa spolu miešajú tak dlho, kým sa nedosiahne homogénny farebný odtieň.
- Pomocou špachtle naneste na opravovanú oblasť tmel Woodfill a vyhladte ho.
- Prebytočný materiál okamžite odstráňte.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu príľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Pomer miešania


Presné miešanie prebieha pomocou Spachtel Dosiergerät (7521)

Doba spracovateľnosti



20 minút

Ďalšie predlžovanie doby spracovateľnosti nie je možné.

Technika nanášania**Spôsob nanášania****Tmelenie/stierkovanie**

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)

**Brúsiteľné**

cca. 1 - 3 h

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia

Ihneď po použití s Nitro-Verdünnern 8017 (8017). Vytvrdený tmel už nie je možné odstrániť pomocou rozpúšťadiel, ale iba mechanicky alebo pri vysokých teplotách (> 200 °C).

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a ihličnaté dreviny (masívne drevo)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Predpokladom dlhej životnosti povrchovej úpravy je dodržiavanie zásad konštrukčnej ochrany dreva.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Technický list BFS č. 18.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Všeobecne**

Uvedené skladby povrchovej úpravy slúžia ako príklad.

Nános produktu

Woodfill-Reparaturspachtel (7519)

Medzibrúsenie

Vytmelené miesta prebrúsiť zrnitosťou vhodnou pre podklad.

Treba sa vyvarovať prebrúseniu, ktoré môže viesť k rozdielom vo zvýraznení podkladu, ktoré sa pri starnutí ešte zvýrazňujú žltnutím.

Brúsny prach odstrániť.

Medzibrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred následným lakovaním, aby sa zabezpečila dobrá priľnavosť.

Impregnácia

V prípade, že je potrebná ochrana dreva v exteriéri proti zamodraniu, drevokazným hubám a hmyzu, impregnujte 1x s Pullex Aqua-IG (5357) (platí pre drevinu s triedou odolnosti 3 – 5 podľa EN 350).

Nenatierať väčšie tmelené miesta.

Prostriedky na ochranu dreva používať bezpečne. Pred použitím si vždy prečítať etiketu a príslušné technické listy produktov.

Prosíme, dodržujte našu pracovnú smernicu **ARL 056 – Smernica pre použitie ochranných prostriedkov na drevo**.

Základná vrstva	1 x Alkyd-Grund (4501)
Medzibrúsenie 	Zrnitosť P220 – P280 Brúsny prach odstrániť.
Medzivrstva	Samtalkyd (4514) alebo Brilliantalkyd (4503) alebo ADLER Varicolor (4117)
Vrchné lakovanie	Samtalkyd (4514) alebo Brilliantalkyd (4503) alebo ADLER Varicolor (4117)
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	1350 g, vrátane tužidla 96857
Farebné odtiene	Štandardné farebné odtiene Beige - inkl.Härter (7519080971) Weiß - inkl.Härter (7519080972)
Súvisiace produkty	ADLER Varicolor (4117) Alkyd-Grund (4501) Brilliantalkyd (4503) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Pullex Imprägnier-Grund (4436) Samtalkyd (4514) Spachtel Dosiergerät (7521) Prosím, dodržiajte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie  	Min. 1.5 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
Technicko-bezpečnostné údaje 	Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie. Pri brúsení používajte ako osobné ochranné prostriedky protiprachový filter minimálne P2 proti brúsne a drevnému prachu. Pri listnatých drevinách (predovšetkým buk, dub) odporúčame protiprachový filter P3. Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk .