

Aqua-Fluid S

8162

Speciale toevoeging voor watergedragen 2-componenten-meubellakken **voor industrie en handel.**

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

8162000210

Algemeen

Speciale toevoeging voor watergedragen **2-componenten-meubellakken** voor het verkrijgen van openporige laklagen op grof- en middelporig hout, zonder de stabiliteit op verticale delen te beïnvloeden. Voor het verbeteren van de poriëntekening en het benadrukken van het natuurlijke karakter van de houtstructuur.

Toepassingsgebieden

Toevoeging voor watergedragen, 2-componentenlakken voor meubels en interieur



VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Het product voor gebruik goed schudden of roeren.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Aqua-Fluid S (8162) al roerend in de lak verwerken.
- De viscositeit en goede stabiliteit van de lak op verticale oppervlakken blijven behouden. De viscositeit van de mengsels met Aqua-Fluid S (8162) kan echter afwijken van de oorspronkelijke viscositeit.
- Bij gebruik van Aqua-Fluid S (8162) kunnen de uiteindelijke oppervlakken iets matter lijken.
- Aqua-Fluid S (8162) heeft geen invloed op de houdbaarheid van de lak.
- Gemengde lakken kunnen worden verwerkt zoals aangegeven in het bijbehorende technische gegevensblad.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellakken in acht.**

Toe te voegen hoeveelheid



Tot max. 20 gew.% op lak of op lak-/verhardermengsel.

Om de verwerkingsviscositeit van het lakmengsel aan te passen, kan tot 5 % water worden toegevoegd.

Wij raden aan om vóór het beginnen met de verwerking ongeveer 5 minuten te wachten.

Droogtijden
(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)

Het drogen van de coatings wordt een beetje beïnvloed door toevoeging van Aqua-Fluid S (8162).

Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik met water.



AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen

5 l, 25 l

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.



Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.