

Aqua-Hardener 8249 PRO

8249

Utwardzacz do wodorozcieńczalnych lakierów firmy ADLER przeznaczonych do okien i drzwi zewnętrznych dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8249000210



Informacje ogólne

Utwardzacz bez izocyjanianów na bazie azydyryny polimerowej. Czas przydatności do użycia wynoszący 24 godziny zapewnia elastyczność i wszechstronność stosowania.

Obszary zastosowania

Utwardzacz do wodorozcieńczalnych, 2-komponentowych pokryć okien i drzwi zewnętrznych.



STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) wymieszać starannie natychmiast po dodaniu do lakieru.
- Mieszanki lakierów i bejc należy stosować w sposób podany w odpowiedniej karcie technicznej.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na rezultat. Niestosowanie się do powyższego prowadzi do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością, jak również pogorszenia odporności na czynniki atmosferyczne i stabilności koloru.

Proporcje mieszania

100 cz. wag. lakieru
7 cz. wag. Aqua-Hardener 8249 PRO (8249)

Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) można stosować z następującymi produktami:

Aquawood Diamond-Sealer D (5520)
Aquawood Diamond-Sealer L (5723)
Aquawood Diamond-Top D (5090)
Aquawood Diamond-Top L (5196)
Aquawood Diamond Pearl (5091)
Aquawood Protor-Base D (5806)
Aquawood Protor-Base L (5807)
Aquawood Protor-Finish D (5808)
Aquawood Protor-Finish L (5809)
Aquawood Protor-Finish Pearl (5804)
Aquawood Intercare Isogrip (5505)
Polyprimer 2K SQ (5463)
Polycolor Pro 2K Pearl (5085)

Produkty można stosować wyłącznie z utwardzaczem Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) i w podanych proporcjach mieszania. Odchylenia prowadzą do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością.

Po dodaniu utwardzacza zaleca się odczekać ok. 10 min. w celu lepszego odgazowania.

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

Czas przydatności mieszaniny do użycia


24 godziny

Przedłużenie czasu przydatności mieszaniny do użycia nie jest możliwe.

Podwyższone temperatury skracają czas przydatności mieszaniny do użycia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 6 miesiąc/-ce/-ęcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Pojemnik zamykać zawsze od razu po użyciu, aby zapobiec wnikaniu wilgoci.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl