

ADLER Aqua-Pure-Metal

31600

Povrchová úprava pre pravé kovy pri výrobe nábytku pre **priemyselné a remeselné použitie**.

POPIS PRODUKTU

Popis

Vodouriediteľná 3-zložková povrchová úprava pre pravé kovy, nanášaná striekaním. Metalická plocha pôsobí opticky a na dotyk železným dojomom.

Oblasti použitia





- Na lakovane bežne namáhaných plôch pri výrobe nábytku a interiéru, zariadenie spální a obývacích izieb. Oblasti použitia III – IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Použitie v kombinácii s vhodným vrchným lakovacím systémom.
- S ADLER Aquafix Ferro 8130 000300 dosiahnete magnetický povrch.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie

- Produkt pred a počas spracovania dobre premiešať.
- Brúsenie ovplyvňujú výsledný efekt.
- Prosím, dodržujte naše „**Pracovné smernice pre laky na drevo na báze vody**“.

Pomer miešania



Krok 1:

100 hm. dielov ADLER Aqua-Pure-Metal 31600

5 hm. dielov ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 opatrne vmiešať do ADLER Aqua-Pure-Metal 31600.

ADLER Aqua-Pure-Metal 31600 môže byť použitý výlučne s ADLER Aqua-PUR Härter 82220 a v uvedenom pomere miešania. Odchýlky vedú k poruchám filmu a príľnavosti.

Krok 2:

250 hm. dielov ADLER Aquafix Ferro, meď, mosadz, bronz alebo cín opatrne a bez vytvorenia hrudiek vmiešať do zmesi laku a tvrdidla. Najlepší spôsob vmiešania je pomocou košového miešadla.

Doba spracovateľnosti

cca 2 – 3 hod.



Spôsob nanášania



Spôsob nanášania	Tlaková nádobková pištoľ
Tryska \varnothing mm)	1,8- 2,2
Tlak striekania (bary)	3,0 – 5,0
Množstvo nánosu (g/m ²)	cca 500 - 800

02-17 (nahrádza 11-16) ZKL 3133

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Tvar, povaha a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia


(pri 23°C a 50% rel.vl.vzduchu)



Brúsiteľný a prelakovateľný | po 5 hodinách, najlepšie cez noc

Uvedené čísla sú smerodajné. Rýchlosť schnutia závisí od podkladu,, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia



Ihneď po použití vodou.

PODKLAD

Druh podkladu

Drevotrieska, MDF dosky alebo nosné dosky potiahnuté základovou fóliou alebo dosky vyplnené s (napr. Bluefin Isospeed 3134 v 2-zložkovej povrchovej úprave alebo ADLER PUR-Ecofil 25501).

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

Vlastnosť podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť zvolenej povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Prebrúsiť zrnitosťou 240

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nanesenie produktu

1x ADLER Aqua-Pure-Metal 31600 (zmiešaný a vytvrdený)

Medzischnutie

Schnutie cez noc pri izbovej teplote.

Medzibrúsenie



Postupné brúsenie s brúsnym papierom zrnitosť 180 / 240 / 360 / 600 / 1000 / 1500 / 3000 (záverečné brúsenie).
Očistiť plochu navlhčenou handrou v ADLER Spezialverdünnung 96705.

Brúsenie sa nesmie vykonávať brúskou alebo pomocou ručnej brúsky s odsávaním prachu. Nebezpečenstvo požiaru ako aj zafarbenia následným lakovaním!

Vrchné lakovanie

1 x ADLER Tiropur NG 25461 ff alebo ADLER Pigmotop 25361 ff v želanom stupni lesku, prioritne G70 alebo G100.

ČISTENIE & OŠETROVANIE

Čistenie & ošetrovanie

Čistenie s ADLER Clean Möbelreiniger.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia

5 kg, 25 kg

Prídavné produkty

ADLER Aquafix Ferro 8130 000300
ADLER Aquafix Kupfer 8135 000300
ADLER Aquafix Messing 8136 000300
ADLER Aquafix Bronze 8137 000300
ADLER Aquafix Zinn 8138 000300
ADLER PUR-Ecofill 25501
Bluefin Isospeed 3134
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
ADLER Spezialverdünnung 96705
ADLER Tiropur NG 25461 ff
ADLER Pigmotop 25361 ff
ADLER Clean-Möbelreiniger 96490

ĎALŠIE POKYNY**Životnosť/skladovanie**

Minimálne 1 rok v originálne uzavretom obale.

Skladovať v chlade, no nie v mraze.

Technicko-bezpečnostné údaje

Prosím, dodržujte príslušnú kartu bezpečnostných údajov, aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na stránke www.adler.sk.

Produkt je určený len pre priemyselné a remeselné spracovanie.

Zabrániť vdýchnutiu rozprášeného aerosolu. Nutné správne použiť ochrannú masku. (Kombinovaný filter A2/P2 – EN 141/EN 143).
