

Arova Aqua-Additive

8116


Watergedragen additieven voor beitsen voor **industrie en handel**

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Kleurloze additieven voor watergedragen Arova-beitsen om de beitslook te verbeteren / de uitsmeerbaarheid te verlengen.

Toepassingsgebieden




Additieven voor watergedragen Arova-beitsen.

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775): Ter verbetering van de gelijkmatigheid van de beitslook van Arova Classic (1333)

Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776): Ter verbetering van de open tijd (uitsmeerbaarheid) van Arova Flex (1340).

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Schud het product voor gebruik.
- Roer het product voorzichtig door de beits.
- Mag alleen worden gebruikt in combinatie met de door ADLER aanbevolen basismaterialen.
- Gemengde beitsen moeten worden verwerkt zoals vermeld in het bijbehorende technische gegevensblad.
- De mengsels kunnen 12 weken worden verwerkt.
- Voor aanvang van de beitswerkzaamheden dient altijd een proefbeits op het originele hout te worden opgedragen en te worden overschilderd met de voorziene lak om de uiteindelijke kleur te kunnen beoordelen. Gebruik voor één opdracht alleen beits uit dezelfde charge.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Toe te voegen hoeveelheid



Afhankelijk van de Arova Aqua-additieven en de beits worden de volgende extra hoeveelheden aanbevolen:

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)	tot max. 10 %	op Arova Classic (1333)
Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776)	tot max. 20 %	op Arova Flex (1340)

Meer mag niet worden toegevoegd, omdat er dan problemen met de hechting kunnen optreden.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)

De droging van de beitsen wordt niet beïnvloed door de toevoeging van Arova Aqua-additieven.

Gereedschap schoonmaken

8029

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen 11

Productvarianten

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)
Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776)

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.