

## Arova Dirty-Effect

1327

Pigmentová lazúra na báze vody na dosiahnutie efektu starnutia na **priemyselné a remeselné použitie**

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecne

Pigmentová lazúra na báze vody na dosiahnutie zvýraznenia pórov na tvrdom dreve s hrubými pórami a efektu starnutia alebo rustikálneho charakteru: „Efekty špiny“ ako tiene v rohoch, profiloch a na okrajoch, „červie diery“. V kombinácii s lakmi na nábytok na báze rozpúšťadla a vody.

#### Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**  
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

#### Oblasti použitia



Na nábytok, vybavenie interiéru, obloženie stien a drevené stropy.

V závislosti od použitého laku na nábytok je výrobok vhodný na povrchy nábytku a vybavenia interiéru v oblastiach použitia II – IV v súlade s normou ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.


### SPRACOVANIE

#### Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím výrobok dobre premiešajte alebo pretrepte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Arova Dirty-Effect (1327) je patinovaný medzi základným vrchným náterom.
- Je potrebné vyhnúť sa veľmi vysokým množstvám náteru, pretože v týchto oblastiach môže mať vrchný náter zníženú príľnavosť.
- Produkt z aplikačného zariadenia, ani produkt znečistený drevným prachom nevracať späť do pôvodnej nádoby.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.

#### Technika nanášania



	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8
Striekací tlak (bar)	1,5

Výdatnosť na nános (m <sup>2</sup> /l)	10
--	----

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

### Čas schnutia


(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Odstrániteľné	2 h
Prelakovateľné (laky na báze rozpúšťadla)	2 hod.
Prelakovateľné (laky na báze vody)	2 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

### Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

## PODKLAD

### Druh podkladu

Namorené, príp. nenamorené základné povrchy nábytku.

### Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez masntôt a dreveného prachu.

### Príprava podkladu

#### Podklad zafarbíte požadovanou základnou farbou:

Na mäkké drevo odporúčame použiť Arova Ultra (1360) alebo Arova Alpin (1361), na tvrdé drevo moridlá, ako napríklad Arova Flex (1340) alebo Arova Classic (1333); pre uvedené typy moridiel možno použiť laky na báze vody aj rozpúšťadla. Dodržiavajte pokyny na spracovanie uvedené v technických listoch pre uvedené moridlá a laky.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Základná vrstva

Na namorené povrchy 2x naneste základné farby s lakovacími systémami, ako sú Bluefin Resist (2963) alebo Aduro Legnopur (2513). Medzi prvým a druhým nanesením základného náteru by sa malo vykonať medzibrúsenie. Po nanesení druhého základného náteru nebrúste a pred nanesením Arova Dirty-Effect (1327) nechajte schnúť 3 – 5 hodín. Pri kratšom medziobdobí schnutia sa Arova Dirty-Effect (1327) ťažko odstraňuje z povrchov. Vrchný náter naneste v priebehu jedného pracovného dňa!

### Nános produktu

Pomocou Arova Dirty-Effect (1327) možno dosiahnuť rôzne efekty:

**Rustikálny efekt:** Arova Dirty-Effect (1327) sa na povrch rovnomerne a v tenkej vrstve nanese striekaním. Po približne 1 hodine schnutia pri izbovej teplote možno prebytočnú efektívnu lazúru odstrániť brúsnym rúnom (Scotch-Brite).

Táto metóda zaručuje, že výrobok zostane v priehlbínach a rohoch tvarovaných dielov a dodá obrobku požadovaný rustikálny charakter.

Nestriekajte efektívnu lazúru príliš husto do priehlbín! Ak sa toto nedodrží, vrchný náter môže mať v týchto oblastiach zníženú priľnavosť.

**Efekt kvapkania:** Rovnomerne naneste Arova Dirty-Effect (1327). Bezprostredne potom naneste na povrch kvapky vody pomocou štetca. Po približne 1 hodine schnutia pri izbovej teplote odstráňte prebytočnú efektívnu lazúru pomocou brúsneho rúna Scotch-Brite.

**Zvýraznenie pórov:** Arova Dirty-Effect (1327) sa nanese v tenkej vrstve na základný náter a po približne 1 hodine schnutia pri izbovej teplote sa zotrie brúsnym rúnom (napr. Scotch-Brite od 3M) alebo handričkou v smere pórov a

následne sa vyfúkne stlačeným vzduchom. Pred nanesením vrchného náteru sa vykoná dôkladné medzibrúsenie zrnitosťou 280.

### Následná povrchová úprava

Záverečný vrchný náter sa nanáša rovnakými lakmi, aké boli použité na základný náter, v bežnom množstve náteru. Nesmie nasledovať príliš tenký nános.

Pre dobrú medzipriľnavosť je dôležité, aby vrchné lakovanie bolo vykonané do jedného pracovného dňa. Dlhšie doby čakania vedú k zníženiu priľnavosti.

## POKYNY PRE OBJEDNANIE

### Veľkosti balenia

750 ml, 4 l

### Farebné odtiene/stupne lesku



#### Štandardné farebné odtiene

Farblos (1327400100)  
 Weiß (1327040755)  
 Rotbraun (1327040756)  
 Dunkelbraun (1327040757)  
 Schwarz (1327040758)  
 Altbraun (1327040759)

Všetky farebné odtiene sú navzájom miešateľné.

Pri kontakte s kovom sa mení sa farebný odtieň.

Pred začatím morenia by sa malo na pôvodné drevo vždy naniesť skúšobné moridlo a prelakovať plánovaným lakom, aby sa posúdila konečná farba. Na zákazku používajte iba moridlo z rovnakej šarže.

### Súvisiace produkty

Aduro Legnopur (2513)  
 Aqua-Cleaner 8029 (8029)  
 Arova Alpin (1361)  
 Arova Classic (1333)  
 Arova Flex (1340)  
 Arova Ultra (1360)  
 Bluefin Resist (2963)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

## ĎALŠIE POKYNY

### Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

### Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke [www.adler.sk](http://www.adler.sk).