

Innolux Decklack GF

2765

UV vrchný lakový náter nanášaný valčekom **na priemyselné lakovanie parkiet a na lakovanie nábytku**

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vysoko reaktívny, matný UV vrchný lakový náter nanášaný valčekom s veľmi dobrou chemickou a mechanickou odolnosťou.

Na priemyselné sériové lakovanie montovaných parketových prvkov a podlahových dosiek.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)**

Odolnosť voči chemickým účinkom: 1-B1

Správanie sa pri odere: 2-D (≥ 50 U)

Správanie sa pri namáhaní poškrábaním: 4-D ($\geq 1,0$ N)

Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné povrchy)



- **ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiaroch)**

V spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1



- **DIN 68861 (nábytkové povrchy)**

časť 1: správanie sa pre chemické záťaž: 1 B

časť 2: správanie sa pri namáhaní oderom: 2 D (> 50 do ≤ 150 U)

časť 4: správanie sa pri namáhaní poškrábaním: 4 E ($> 0,5$ do $\leq 1,0$ N)



- **DIN 53160-1 resp. DIN 53160-2**

Odolnosť voči slinám a potu



- **ÖNORM EN 71-3**

Bezpečnosť hračiek, migrácia určitých elementov (uvolňovanie ťažkých kovov)



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na priemyselné sériové lakovanie nábytkových dielov a dverí.

Na priemyselné sériové nátery montovaných parketových prvkov.

Na lakovanie silno namáhaných plôch nábytku a interiérových prvkov, ako napr. dosky stolov a odstavné plochy v kuchyniach a v obytnom priestore, kúpeľniach, kanceláriách a v oblastiach objektov, čelné a trvalo viditeľné plochy, namáhané plochy sedacieho nábytku a nie trvalo viditeľné plochy. Oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 210 – Pracovné normy pre náterové lakové systémy Innolux**.

Technika nanášania



	Navaľovanie
Aplikačné zariadenie	Valcový lakovací stroj
Množstvo na nános (g/m ²)	3 - 6
Celkové nanášané množstvo (g/m ²)	max. 12

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

UV vytvrdzovanie



Okamžité **UV vytvrdzovanie** bez predchádzajúceho odparovania:

	Posun opracovania	
	Medzifázové tuhnutie	Tvrdenutie
Žiarič Hg 80 W/cm	10 – 14 m/min	5 – 7 m/min
Žiarič Hg 120 W/cm	12 – 16 m/min	7 – 10 m/min

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



8501

Ihneď po použití s Waschverdünner (8501).

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté drevy (masív, dyhované/opracované drevo, drevotrieska, drevovláknité dosky)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Kalibračné brúsenie

Listnaté drevy: zrnitosťou P150 – P180
Ihličnaté drevy: zrnitosťou P120 - P150

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva

Innolux Walzgrund (2736)

Na dosiahnutie optimálnej kvality povrchu je výhodné nanášať lak v 2 – 3 krokoch lakovania valčekom.

Medzibrúsenie

Zrornosť 320 – 400 a valček Scotch-Brite
Brúsny prach odstrániť.
Zabrániť prebrúseniu!

Vrchné lakovanie

1 – 2 x Innolux Decklack GF (2765)
v závislosti od požadovaného podkladu a plnivosti
Na dosiahnutie optimálnej kvality povrchu je výhodné nanášať vrchný náter pomocou 2 valčekových lakovacích jednotiek zapojených do série, pričom po prvom nanosení prebieha medzifázové tuhnutie a po druhom nanosení úplné vytvrdenie.

ČISTENIE & OŠETROVANIE**Čistenie a starostlivosť**

Nábytok:
Čistenie s Clean-Möbelreiniger (7202) a údržba s Clean-Möbelpflege Plus (7222).
Montované parketové prvky:
Na čistenie možno do vody na umývanie pridať Clean-Parkettreiniger (7207).

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**


25 kg, 1 000 kg

Farebné odtiene/stupne lesku

Innolux Decklack GF G05 (2765000105)
Innolux Decklack GF G10 (2765000110)
Innolux Decklack GF G20 (2765000120)
Innolux Decklack GF G25 (2765000125)
Innolux Decklack GF G30 (2765000130)
Innolux Decklack GF G50 (2765000150)
Innolux Decklack GF G70 (2765000170)
Innolux Decklack GF G100 (2765000100)

Súvisiace produkty

Clean-Möbelpflege Plus (7222)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Clean-Parkettreiniger (7207)
Innolux Walzgrund (2736)
Waschverdünner 8501 (8501)
Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 9 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Dodávaná viskozita G05 – G20: 60 – 65 sekúnd podľa DIN 53211
(6 mm-odmerka, 20 °C)
dodávaná viskozita G25 – G100: 60 – 65 sekúnd podľa DIN 53211
(6 mm odmerka, 20 °C)

Technico-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.
Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte

bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.
